

ENDUIT RUSTIER EXTERIEUR

COMPOSITION : Agrégats silicomarbreux, micronisés, ciment blanc, chaux, résine, ocres ou oxydes de Roussillon naturels qui peuvent donner des nuances dans les couleurs, différences dues aux prélèvements dans les carrières .

CONDITIONNEMENT : Produit en poudre, prêt à l'emploi, stocké en bidons plastiques étanches; Le produit peut se conserver 6 mois, à l'abri, bidon fermé.

PREPARATION : Elle peut se faire manuellement, ou à la bétonnière. Rajouter environ 4 litres d'eau, et malaxer afin d'obtenir une pâte. Il est très important de bien mélanger une première fois l'ensemble à sec, colorant et matière de base auparavant.

Il est fortement conseillé pour une première fois de se limiter au tiers ou au quart du bidon.

Il est conseillé de bien mélanger à sec avant chaque préparation à l'eau.

APPLICATION : A la liane ou lisseuse (petite taloche) à la lisseuse aux bords arrondis.

EPAISSEUR : De 3 à 5 mm en moyenne, toutefois, l'enduit permet de rattraper les inégalités et de reboucher des fissures allant jusqu' à 15 mm avant la première application. (En cas de besoin, il est conseillé de

faire les « rebouchages » 48 heures avant l'application générale).

OEUVRABILITE : 30 mn, une fois mélangé à l'eau. En rajoutant de l'eau le produit peut se garder 30 mn de plus.

SECHAGE : L'enduit est considéré comme sec seulement après avoir pris sa couleur définitive, c'est à dire entre 2 et 4 jours, selon la porosité du support, la température, et, ou, l'hygrométrie.

CONSOMMATION : 23 kilos de produit sec permettent de couvrir 6 à 7 m² environ (consommation moyenne pour support normalisé avec une application « lisse ») selon l'épaisseur désirée, l'état des murs et l'habileté de l'applicateur.

COULEURS, NUANCES, VARIATIONS : Le produit a été pensé pour rendre un effet ancien, non uniforme, très nuancé

PROPRIETES : Le produit est ininflammable, ne présente pas d'incompatibilité connue avec le polystyrène ou les isolants; il présente une bonne tenue aux migrations d'humidité.

PRECAUTIONS : L'enduit *rustier* ne doit pas être appliqué par temps froid, ni sur support humide ou gras (la température de l'air et du

mur doit être supérieure à 5°C ou inférieure à 25 °C).

COULEURS : 40 couleurs de base et pour 80 couleurs en dérivés,

Selon la quantité de pigments contenus dans les préparations, les couleurs peuvent être plus ou moins soutenues. Des couleurs spéciales sont possibles pour des quantités importantes.

Nota :-Le temps de séchage doit être respecté avant de pouvoir juger de la couleur finale, et avant tout traitement, imperméabilisant.

LES RUSTIERS
9 Zac de Bompertuis
13120 – GARDANNE
Tél. 04.42.96.18.65 – Fax.
04.42.96.18.96
www.terre-cuite-enduit.com

Ouvert du lundi au vendredi
De 8 h 15 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Le samedi matin sur rendez-vous